

ASFALTO A FREDDO 25kg

Codice articolo: EI067D0203

DESCRIZIONE

Asphaltall è un conglomerato bituminoso a freddo pronto all'uso lavorabile a temperatura ambiente. La presenza all'interno del formulato di aggregati selezionati, emulsione bituminosa, aggiunte minerali, additivi rende Asphaltall particolarmente lavorabile e di facile applicazione. Asphaltall è immediatamente transitabile.

UTILIZZI

- Manutenzione e riparazione di pavimentazioni stradali con traffico veicolare continuo.
- Chiusura di buche.
- Rappezzi.
- Chiusura di scavi e sigillature di crepe.

CARATTERISTICHE

- 23 kg/m² x 10 mm di spessore.
- Sacco da 25 kg
- Temperatura d'impiego da +5° C a + 35° C.

MESSA IN OPERA

Asphaltall è pronto all'uso, non necessita infatti di nessuna preparazione. Prima di procedere con la stesa, accertarsi che la zona da ripristinare sia pulita e priva di ristagni d'acqua. Non sono necessari primer e/o promotori di adesione anche se una loro eventuale presenza migliora l'adesione tra il supporto da ripristinare e Asphaltall.

Aprire il sacco e versare Asphaltall direttamente nella zona da ripristinare accertandosi che lo spessore minimo sia di almeno 1,5 cm. Con l'ausilio di un badile stendere il prodotto in unica soluzione fino a 5 - 6 cm di spessore e successivamente procedere alla sua compattazione manuale mediante pestello e/o rullo o meccanica mediante l'impiego di piastra vibrante. Per accelerare i tempi di indurimento, si consiglia dopo la compattazione di Asphaltall di effettuare uno spolvero superficiale con sabbia fine o con cemento in polvere.



TEMPERATURA D'IMPIEGO

Asphaltall è sensibile ai cambi di temperatura quindi, in caso di abbassamento delle temperature, la sua consistenza potrebbe risultare più compatta e più difficile da lavorare. In caso di aumento delle temperature il materiale potrebbe risultare più morbido e quindi più difficile da compattare (in questo caso si consiglia di spolverare con cemento).

Lo stoccaggio a temperature inferiori a + 5° C non altera le caratteristiche fisico-meccaniche, prima di utilizzarlo, si renderà necessario però un adeguato periodo di acclimatamento a una temperatura $\geq 5^{\circ}$ C.

In corrispondenza dei cambi di stagione (Inverno/Estate) si sconsiglia di avere in stoccaggio grossi quantitativi di prodotto poiché Asphaltall è prodotto e additivato in funzione delle temperature ambientali d'esercizio.

Il prodotto invernale non è idoneo nel periodo estivo e viceversa.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Conservare Asphaltall al riparo da agenti atmosferici (caldo-freddo).
- Evitare in maniera assoluta il sovra posizionamento dei bancali
- Asphaltall se correttamente immagazzinato e mantenuto nella sua confezione integra risulta lavorabile per una durata minima di 6 mesi dalla data di confezionamento, trascorso tale periodo il prodotto può essere ugualmente utilizzato ma non vengono garantite alcune caratteristiche fisico - meccaniche.

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI MEDI su base annua	LIMITI DI ACCETTAZIONE
Contenuto di legante solubile	%	EN 12697-1	5,0	5 - 7
Determinazione della granulometria	%	EN 12697-2	0/6	-
Massa volumica in mucchio	kg/m ³	EN 12697-6	2.600	-
Caratteristiche dei vuoti	%	EN 12697-8	21	-